
Deckshield Finish

Описание на продукта

Двуконпонентно, цветно, гъвкаво, полиуретаново покритие.

Забележка: Опаковка с новите размерисе произвежда от 1 февруари 2011 г.

Употреби

Използва се като част от системата Deckshield за завършващ слой, където устойчивостта на UV светлина не е критична. Устойчиво на ултравиолетови лъчи покритие е налично за използване с Deckshield ED система, наречена Deckshield UV Topcoat.

Околна среда и здраве

Deckshield Finish е продукт без разтворители и практически без мирис при употреба. Следвайте съответните указания за здравословни и безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се извършва полагането му.

За повече информация, моля, направете справка в информационните листове за безопасност за отделните компоненти

Съотношение на компонентите

Продуктът се доставя в пълни единици като А + В. Не разделяйте съединенията / компонентите, тъй като това може да застраши крайния резултат.

Добавете всичкия втвърдител В към основата А. Смесете с бормашина с малка скорост и спираловидна бъркалка, като внимавате да не вкарате въздух

Температура при полагане

Препоръчителната температура на основата е 10 - 25°C, но не по-малко от 5°C.

Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне и втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5 ° C в рамките на 24 часа след нанасянето.

Време за полагане / време на експлоатация

Готовият продукт трябва да се използва в рамките на 20 минути при температура от 20°C. При по-високи температури времето за прилагане ае по-кратко.

Време за втвърдяване (при 20°C)

Сухо на пипане след 6 часа (10 часа при 10°C).

Може да се ходи отгоре след 16 часа (30 часа при 10°C).

Максималното време на препокриване с друг слой е 24 часа.

Тежък трафик след 24 часа (36 часа при 10°C). Продуктът е напълно закален след 5 - 7 дни.

Високата влажност в ранните стадии на втвърдяване може да доведе до бели, матови повърхности (цъфтят). Не покривайте и не измивайте през първите 24 часа от втвърдяването.

Цветове

Виж системния,информационен лист за Deckshield.

Съдържание на сухо вещество

Приблизително 100 %

Завършек

Гланц

Гъстота

Част А припл.. 1.5 kg/l.

Част В припл. 1.3 kg/l.

А+В припл. 1.5 kg/l.

Съхранение

12 месеца в неотворена опаковка.

Температура на съхранение между 5 и 40°C.

Предпазвайте от студ и влага / замърсители.

Пакетиране

Този продукт(А+В),се доставя в следните опаковки:

Размери на опаковките от Януари 31^{ВИ} 2011

Опаковка	Deckshield Finish База А	Deckshield Finish Втвърдител В
10 кг (6.9 литра)	8.0 кг	2.0 кг

Размери на опаковките от Февруари 1^{ВИ} 2011

Опаковка	Deckshield Finish База А	Deckshield Finish/ LXP/ LXP HD Втвърдител В
10 кг (6.9 литра)	8.0 кг	2.0 кг
20 кг (13.8 литра)	Deckshield Finish База А 16.0 кг	Deckshield Finish/ LXP/ LXP HD Втвърдител В 4.0 кг